

PRIMER TILE FIX PLUS

(ΚΛΑΣΗ C2TES1) CYS EN 12004-1:2017

+A1:2012

Όνομασία Προϊόντος:

Τσιμεντοκονίαμα για πλακάκια τροποποιημένο με πολυμερή
(Ελαστικό, Αδιάβροχο, Υψηλής Αντοχής Προσκόλλησης)



Περιγραφή Προϊόντος

- Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων
- Τοίχοι, δάπεδα και βυθισμένες περιοχές (πισίνες, δεξαμενές νερού)
- Κατάλληλο για:
 - Κεραμικά πλακάκια
 - Πλακάκια πορσελάνης
- Γυάλινα ψηφιδωτά
 - Φυσική πέτρα (γρανίτης, μάρμαρο)
 - Συμπαγές μάρμαρο (agglomerated marble)
 - Πλακάκια από ρητίνες

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ιδιότητα	Τιμή/Περιγραφή	Πρότυπο Δοκιμής
Βασικό Υλικό	Τσιμέντο, πολυμερή, πρόσθετα	-
Χρόνος Ανοικτής Δράσης	~20-30 λεπτά	EN 12004-2:2016,8.1 +A1:2012,8.1
Εκτεταμένος Χρόνος Ανοικτής Δράσης	~30 λεπτά	EN 12004-2:2017,8.1 +A1:2012,8.1
Οριστική Σκλήρυνση	24-48 ώρες	-
Αντοχή Προσκόλλησης (28 ημέρες)	≥ 1.8 N/mm ² (Κεραμικά)	EN 12004-2:2017,8.3 +A1:2012,8.3
Αντοχή Προσκόλλησης μετά από βύθιση σε νερό	≥ 1.3 N/mm ² (Κεραμικά)	EN 12004-2:2017,8.3 +A1:2012,8.3
Αντίσταση σε Ολίσθηση	Εξαιρετική (για μεγάλα πλακάκια)	EN 12004-2:2017,8.2 +A1:2012,8.2
Καλυψιμότητα	~3-4 kg/m ² (δοχείο με δόντι 6mm)	
Αντίσταση στο Νερό	Εξαιρετική (βυθισμένες περιοχές)	EN 12004 (Κλάσης S1)
Συμπεριφορά στη φωτιά	Κλάσης A1	96/603/EC-1996-10-4

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671



PRIMER

ADMIXTURE AND CONSTRUCTION MATERIAL



Building
Materials

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή πρόσφυση για πλακάκια χαμηλής πορείτητας (πορσελάνη, γυαλί)
- Ελαστικό & ανθεκτικό στις ρωγμές (αποτρέπει την αποκόλληση πλακιδίων)
- Αδιάβροχο & ανθεκτικό στα χημικά (ιδανικό για πισίνες και υγρές περιοχές)
- Εκτεταμένος χρόνος ανοικτής δράσης για ρυθμίσεις μεγάλων πλακιδίων
- Μη ολισθηρό για κατακόρυφες και οροφικές εφαρμογές

Απαιτήσεις Υποβάθρου

Προετοιμασία Υποβάθρου: Καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη/λάδι. Τραχύνετε λείες επιφάνειες.

Ανάμιξη: Προσθέστε 5,0–7L νερό ανά σακούλα 25kg με ηλεκτρικό τρυπάνι, σε χαμηλές στροφές, για 3 λεπτά, αναμείξτε μέχρι να επιτευχθεί μια σύσταση χωρίς σβώλους.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Χρήση δοχείου με δόντια (6x6mm για τυποποιημένα πλακάκια, 10x10mm για μεγάλα πλακάκια - large format).
- Επάλειψη (buttering) του πίσω μέρους των πλακιδίων χαμηλής απορρόφησης (πορσελάνη, πέτρα).
- Σκλήρυνση: 24 ώρες πριν από τη λείανση (grouting); πλήρης αντοχή σε 14–28 ημέρες.
- Καλυψιμότητα: 3–5 kg/m² (ανάλογα με το μέγεθος του δοχείου και το πάχος του πλακιδίου).

Συσκευασία & Αποθήκευση

- **Συσκευασία:** Σακούλες των 25kg.
- **Διάρκεια Αποθήκευσης:** 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν αποθηκευτεί σωστά στην αρχική ασφαλισμένη και αβλαβή συσκευασία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε από την υγρασία.
- Διατηρήστε σε ξηρό μέρος, χρησιμοποιήστε **εντός 12 μηνών**.

Συμμόρφωση

- **EN 12004:2007+A1:2012 (C2TE-S1/S2)** – Τιμμεντοειδές, βελτιωμένος πρόσφυσης, παραμορφώσιμο, ανθεκτικό στο νερό.

Πληροφορίες Υγείας & Ασφάλειας

Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή μεταχείριση, αποθήκευση και απόρριψη χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (ΦΔΑ/SDS), που περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671

