

PRIMER TILE FIX PRIME (ΚΛΑΣΗ C1TE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CYS EN 12004-1:2017+A1:2012

Ονομασία Προϊόντος:

Τσιμεντοκονίαμα για πλακάκια τροποποιημένο με επαναδιασπώμενα πολυμερή



Περιγραφή Προϊόντος

- Κεραμικά πλακάκια, πλακάκια πορσελάνης, ψηφιδωτά, φυσική πέτρα και πλακάκια ρητινών
- Υποβάθρα: Σκυρόδεμα, κονιάματα επίστρωσης (screeds), τσιμεντοσανίδες, τούβλο, αδιάνθηνα τμήματα, σοβατισμένες επιφάνειες
- Εσωτερική τοποθέτηση πλακιδίων (τοίχοι, δάπεδα, μπαλκόνια)

Technical Specifications

Ιδιότητα	Τιμή/Περιγραφή	Πρότυπο Δοκιμής
Βασικό Υλικό	Τσιμέντο, πολυμερή, πρόσθετα	-
Χρόνος Ανοικτής Δράσης	~20-30 λεπτά	EN 12004:2007 +A1:2012,8.1
Εκτεταμένος Χρόνος Ανοικτής Δράσης	~30 λεπτά	EN 12004:2007 +A1:2012,8.1
Οριστική Σκλήρυνση	24-48 ώρες	-
Αντοχή Προσκόλλησης (28 ημέρες)	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$ (Ceramic)	EN 12004-2:2017,8.3 +A1:2012,8.3
Αντοχή Προσκόλλησης μετά από βύθιση σε νερό	$\geq 0.77 \text{ N/mm}^2$ (Κεραμικά)	EN 12004-2:2017,8.3
Αντίσταση σε Ολίσθηση	Εξαιρετική	EN 12004-2:2017,8.2 +A1:2012,8.2
Καλυψιμότητα	~3-4 kg/m ² (δοχείο με δόντι 6mm)	
Συμπεριφορά στη φωτιά	Κλάσης A1	96/603/EC-1996-10-4

Απαιτήσεις Υποβάθρου

- **Δομική ακεραιότητα** (χωρίς ρωγμές, σκόνη, λάδια)
- **Περιεκτικότητα σε υγρασία:** 44% για σκυρόδεμα/κονιάματα επίστρωσης (screeds)
- **Επικάλυψη (Priming):** Απαιτείται για πορώδεις (ακρυλικό primer) ή μη πορώδεις (Primer TA) επιφάνειες



PRIMER

ADMIXTURE AND CONSTRUCTION MATERIAL



Building
Materials

Οδηγίες Εφαρμογής

- **Αναλογία Ανάμιξης:** 5,0-7,0 L νερό ανά σακούλα 25 kg
- **Πάχος Στρώσης:** 3-6 mm (δοχείο με δόντια: 6x6 mm για τυποποιημένα πλακάκια; 10x10 mm για LFT - Large Format Tiles)
- **Διάρκεια Ζωής σε Δοχείο:** ~4 ώρες στους 23°C
- **Περπατήσιμο Μετά από:** 24 ώρες
- **Διαβρωτήσιμο Μετά από:** 48 ώρες (χρησιμοποιήστε ελαστικό λειαντικό για αρμούς >3 mm)
- **Πλήρης Σκλήρυνση:** 28 ημέρες (για αντοχή πρόσφυσης)

Limitations

- Δεν προορίζεται για βυθισμένες περιοχές (π.χ., πισίνες – χρησιμοποιήστε C2TE-S1/S2 αντ' αυτού)
- Δεν προορίζεται για εύκαμπτα υποβάθρα (π.χ., ξύλο – απαιτεί ελαστικό κόλλα S2)

Καλυψιμότητα

Μέγεθος Δοχείου	Καλυψιμότητα (kg/m ²)	Επιφάνεια ανά Σακούλα 25 kg
6x6 mm	3.5–4.0	6–7 m ²
10x10 mm	5.0–6.0	4–5 m ²

Συσκευασία & Αποθήκευση

- **Συσκευασία:** Σακούλες των 25kg.
- **Διάρκεια Αποθήκευσης:** 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν αποθηκευτεί σωστά στην αρχική ασφαλισμένη και αβλαβή συσκευασία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε από την υγρασία.

Ασφάλεια & Συμμόρφωση

- **EN 12004:2007+A1:2012 (CTTE):** Τσιμεντοειδές, βελτιωμένης πρόσφυσης

Πληροφορίες Υγείας & Ασφάλειας

Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή μεταχείριση, αποθήκευση και απόρριψη χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (ΦΔΑ/SDS), που περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφα του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των (ΦΔΑ/SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671

