

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

Αυτή η οικονομικής ποιότητας κόλλα πλακιδίων είναι μια σκόνη τσιμέντου με πολυμερή πρόσθετα, σχεδιασμένη για μια αξιόπιστη και οικονομική τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων. Αποτελεί την ιδανική λύση για οικιακά και επαγγελματικά έργα που είναι ευαίσθητα στο κόστος και έχουν τυπικές απαιτήσεις.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κολλητικό σε σκόνη, τσιμεντογενές, πολυμερώς τροποποιημένο, σχεδιασμένο για την οικονομική εσωτερική τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και ψηφιδωτών σε δάπεδα. Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις για κολλητικό Κλάσης C1 σύμφωνα με το EN 12004.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν δεν είναι διαμορφωμένο ούτε δοκιμασμένο για εφαρμογές σε τοίχους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- **Εφαρμογή:** Μόνο για εσωτερικά δάπεδα.
- **Τύποι Πλακιδίων:** Κεραμικά πλακίδια δαπέδου, πλακίδια quarry, ψηφιδωτά (μη ευαίσθητοι τύποι, τοποθετημένα σε πλέγμα).
- **Μεγέθη Πλακιδίων:** Συνιστάται για πλακίδια έως 30x30 cm.
- **Υποβάθρα:** Σε εσωτερικά σταθερά, συμπαγή και άκαμπτα δαπέδα, όπως:
 - ο Εκχυμάτωμα με βάση τσιμέντο (πρέπει να έχει πλήρως σκληρύνει).
 - ο Πλάκες σκυροδέματος.
 - ο Υφιστάμενα δάπεδα από κεραμικά πλακίδια (αν είναι γερά, καθαρά και με αστάρι).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (σύμφωνα με το EN 12004:2007+A1:2012)

Ιδιότητα	Πρότυπο/Απαίτηση	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μέθοδος Δοκιμής
Συνοχή	-	Ρευστή πάστα, καλή εργασιμότητα	-
Διάρκεια Ζωής σε Δοχείο	-	~ 4 ώρες στους 23°C	-
Χρόνος Ανοικτής Επικάλυψης	≥ 20 λεπτά	~ 20 λεπτά	EN 1346
Χρόνος Προσαρμογής	≥ 15 λεπτά	~ 15 λεπτά	EN 1346
Ολίσθηση	≤ 0.5 mm	0.3 mm	EN 1308
Αρχική Προσκόλληση	-	≥ 0.5 N/mm ²	EN 1348

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (σύμφωνα με το EN 12004:2007+A1:2012)

Ιδιότητα Πρότυπο/Απαίτηση	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μέθοδος Δοκιμής
Προσκόλληση μετά από Απόδραση σε Νερό	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Προσκόλληση μετά από Θερμική Γήρανση	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Προσκόλληση μετά από Κύκλο Πήξης-Απόψυξης	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348

C1: Τσιμεντογενές κολλητικό κανονικής αντοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Προετοιμασία Υποβάθρας

- Το δάπεδο πρέπει να είναι δομικά γερό, άκαμπτο και χωρίς παραμορφώσεις.
- Πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη, λαιμάτωμα, λίπη και οποιαδήποτε μόλυνση που θα εμποδίζει την πρόσφυση.
- Η ομαλότητα της επιφάνειας πρέπει να είναι κατάλληλη για πλακόστρωση (τυπικά $\leq 3\text{mm}$ απόκλιση κάτω από κανόνα 2m).
- Τα απορροφητικά υπόστρωματα πρέπει να ασταρώνονται με κατάλληλο αστάρι.

2. Ανάμειξη

- **Νερό:** Χρησιμοποιήστε καθαρό, δροσερό πόσιμο νερό.
- **Αναλογία Ανάμειξης:** Προσθέστε περίπου 5.0 - 5.5 λίτρα νερού ανά σακούλα 20 kg.
- **Διαδικασία:** Ρίξτε τη σκόνη στο νερό και ανακατέψτε μηχανικά μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη πάστα χωρίς σβώλους. Αφήστε την να "ξεκουραστεί" για 5-10 λεπτά και ανακατέψτε ξανά για λίγο. Μην προσθέτετε επιπλέον νερό μετά την ανάμειξη.

3. Εφαρμογή σε Δάπεδα

- Εφαρμόστε με οδοντωτή σπάτουλα (συνιστώμενο μέγεθος δοντιού: 8-10 mm για δάπεδα).
- Εφαρμόστε το κολλητικό σε μια διαχειρίσιμη επιφάνεια εντός του χρόνου ανοικτής επικάλυψης (20 λεπτά).
- Πιέστε τα πλακίδια σταθερά στο κολλητικό με μια ελαφρά περιστροφική κίνηση, διασφαλίζοντας πλήρη έκλεψη.
- Για μεγαλύτερα πλακίδια, χρησιμοποιήστε λάστινο σφυρί και πλακέτα για να διασφαλίσετε ομαλή επιφάνεια και πλήρη κάλυψη.

4. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

- Περίπου **4.0 - 4.5 kg/m²** με χρήση σπάτουλας με δόντι 10 mm.
- Μια σακούλα 20 kg καλύπτει περίπου **4.5 - 5.0 m²**.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ. +35725336671

5. Σκλήρυνση και Επίχρισμα Γραντζιών

- **Κίνηση με Πόδια:** Αποφύγετε κάθε κίνηση με πόδια στο πλακιδωτο δάπεδο για τουλάχιστον **24-48 ώρες**.
- **Επίχρισμα Γραντζιών:** Το επίχρισμα των γραντζιών μπορεί να ξεκινήσει μετά από 48 ώρες υπό κανονικές συνθήκες.
- **Πλήρης Σκλήρυνση:** Η πλήρης αντοχή και αντίσταση σε βαριά φορτία/κρούσεις θα επιτευχθεί μετά από αρκετές ημέρες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ.

- Μη για εξωτερική χρήση ή περιοχές εκτεθειμένες σε παγωνιά κατά τη σκλήρυνση.
- Μη για πισίνες, υγροχώρους (π.χ. πάτωμα ντουζιέρα) ή περιοχές με μόνιμη βύθιση σε νερό.
- Μη για χρήση σε εύκαμπτα υποστρώματα (π.χ., ξύλινα δάπεδα που παραμορφώνονται), υπόδαπεδο θέρμανση (εκτός εάν έχει ειδικά δοκιμαστεί και εγκριθεί), γυψοεγχυμάτωμα ή θερμαινόμενα δάπεδα.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από **+5°C** ή πάνω από **+35°C**.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- **Διάρκεια Διατήρησης:** 12 μήνες στην αρχική, αλώβητη συσκευασία, αποθηκευμένο σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- **Ασφάλεια:** Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξβήστε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αποποίηση Ευθυνών: Αυτό είναι ένα γενικό ΔΤΔ. Πάντα ακολουθείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία του προϊόντος. Η καταλληλότητα της υποβάθρας και της μεθόδου εφαρμογής είναι ευθύνη του εγκαταστάτη.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ. +35725336671