

PRIMER POLY FIX COARSE

Πολυμερώς τροποποιημένη τσιμεντούχα κόλλα
(Κλάση C2TE EN12004:2007 +A1:2012)

- Τσιμεντούχα Κόλλα για Πολυστερένιο
- Δέσιμο EPS (Εκτεταμένο Πολυστερένιο) & XPS (Εξωθημένο Πολυστερένιο) σε ορκτά υποστρώματα (σκυρόδεμα, τοιχοποιία, γύψος, κλπ.) για ETICS (Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης).



Τεχνικές Προδιαγραφές

Ιδιότητα	Τιμή/Περιγραφή	Πρότυπο Δοκιμής
Βασική Σύνθεση	Τσιμέντο, άμμος, πολυμερή	EN 12004+A1:2012
Συνέπεια	Παχύρευση πάστα	EN 1308
Αντοχή Προσκόλλησης	1.0 MPa (EPS/XPS)	EN 1348 (Απόσπαση)
Εφελκυστική Προσκόλληση (μετά από γήρανση)	1.8 N/mm ²	EN 12004 (Κλάση C2TE)
Εφελκυστική Προσκόλληση (μετά από βύθιση σε νερό)	1,3 N/mm ²	EN 12004 (Κλάση C2TE)
Εφελκυστική Προσκόλληση (μετά από θέρμανση)	1,6N/mm ²	EN 12004 (Κλάση C2TE)
Χρόνος Ανοικτής Εργασίας	≥20 λεπτά	EN 1346
Αντίσταση σε Ολίσθηση	≤0.5 mm	EN 1308
Χρόνος Πήξης	Περπατήσιμο σε 24h, πλήρες σε 7h	EN 12004

Οδηγίες Εφαρμογής

Απαιτήσεις Υποστρώματος

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και φέρουσα (χωρίς σκόνη, λάδι ή χαλαρά σωματίδια) (EN 13496).
- Απορροφητικότητα Επιφάνειας: Προβρέξτε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα (EN 1015-21).

Ανάμειξη

- **Αναλογία Σκόνης-Νερού:** 1 kg : 0.22–0.24 L (ρύθμιση για κλίμα).
- **Χρόνος Ανάμειξης:** 3–5 λεπτά (μηχανικός μίξερ, EN 196-1).

Εφαρμογή (EN 13499)

- **Οδοντωτό Μυστρί:** 10 mm x 10 mm (για EPS), 6 mm x 6 mm (για XPS).
- **Επάλειψη:** Εφαρμόστε κόλλα σε $\geq 40\%$ της επιφάνειας της πλάκας πολυστυρενίου (ανά EN 13499).
- **Μέθοδος Στρώσης:** Συνεχές στρώμα κόλλας για ζώνες ισχυρών ανέμων (EN 1991-1-4).

Συνθήκες Πήξης

- **Εύρος Θερμοκρασίας:** +5°C έως +30°C (EN 12004).
- **Προστασία:** Προστατέψτε από βροχή/παγετό για 48h (EN 13497).

Καλύψιμο & Συσκευασία

- **Καλύψιμο:** 4–5 kg/m² (10 mm μυστρί, EN 13499).
- **Συσκευασία:** Χάρτινη σακούλα 25 kg.

Αποθήκευση:

12 μήνες σε ξηρές συνθήκες (+5°C έως +25°C).

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671