

PRIMER 1^ο ΧΕΡΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ (GP)

Εναρμονισμένο Πρότυπο: CV SEN 998-1:2016

(Τσιμεντοκονίαμα Βάσης για Εσωτερικές
και Εξωτερικές Επιφάνειες)

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με μηχανές εφαρμογής κονιάματος.



Περιγραφή Προϊόντος

Το **PRIMER ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1ο ΧΕΡΙ** είναι ένα έτοιμο αναμειγμένο, χωρίς ασβέστη κονίαμα βάσης από τσιμέντο Πόρτλαντ και επιλεγμένες αδρανείς ύλες. Σχεδιάστηκε ως κονίαμα βάσης (ψεκασμένο ή ριγέ) για την προετοιμασία του υπόστρωματος για τα κονιάματα επίστρωσης. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων τούβλων, τσιμεντομπλοκ και σκυροδέματος.

Τεχνικά Δεδομένα (Παράμετροι Συστήματος EN 998-1)

Ιδιότητα	Τιμή / Περιγραφή	Πρότυπο Δοκιμής
Μορφή / Χρώμα	Τσιμεντοκονίαμα / Γκρι	-
Μέγιστο Μέγεθος Κοκκών	έως 3mm	-
Περιεκτικότητα σε Στερεό	100%	-
Απαίτηση Νερού	4,5–5L ανά σακούλα 25kg	-
Πάχος Εφαρμογής	2–3mm	-
Κατανάλωση	2–3 kg/m ² (διαφέρει ανάλογα με την επιφάνεια)	πάχος 2-3mm
Δύναμη Προσκόλλησης (28 ημέρες)	≥ 0.3 N/mm ²	EN 998-1 (GP - Ριγέ)
Αντοχή σε Θλίψη (28 ημέρες)	10 ± 1 N/mm ² (CSIV)	EN 998-2
Απορρόφηση Νερού	W0 (Χαμηλή)	EN 998-2
Θερμική Αγωγιμότητα (λ10,ξηρό)	0.7 W/m·K	Τυπική Τιμή Πίνακα
pH Μίγματος	>10 (Αλκαλικό)	-
Διάρκεια Αποθήκευσης	12 months(ασέλιχτο, σε ξηρές συνθήκες)	



PRIMER

ADMIXTURE AND CONSTRUCTION MATERIAL



Οδηγίες Εφαρμογής

Απαιτήσεις Υποστρώματος

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδι ή χαλαρά υλικά.
- Δώστε ενυδάτωση στην επιφάνεια πριν από την εφαρμογή.

Ανάμειξη

- Προσθέστε σταδιακά 25kg κονιάματος σε 4,5–5L νερού υπό συνεχή ανακίνηση μέχρι να επιτευχθεί ένα εύρηστο κονίαμα.
- Για μηχανική ανάμειξη 400-500Lt/m

Εφαρμογή

- Εφαρμόστε μηχανικά (μηχανή ψεκασμού) ή χειροκίνητα (τσάπα).
- Θεραπεία: Διατηρήστε την επιφάνεια υγρή για 1–2 ημέρες μετά την εφαρμογή (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
- Τελική Επίστρωση: Εφαρμόστε το κονίαμα επίστρωσης μετά από μερικές ημέρες.

Αποθήκευση & Χειρισμός

- Αποθηκεύστε σε ξηρές συνθήκες, σε ξύλινες παλέτες, στην αρχική ασέλιχτη συσκευασία.
- Διάρκεια ζωής: 12 μήνες (εάν αποθηκευτεί σωστά).
- Μην το χρησιμοποιήσετε αν έχει σκληρύνει.

Πληροφορίες Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

- Περιέχει τσιμέντο (αλκαλικό όταν αναμιγνύεται με νερό).
- Ερεθιστικό: Αποφύγετε την επαφή με δέρμα/μάτια. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, γυαλιά).
- Μην εύφλεκτο.

Συνθήκες Εργασίας

- Εύρος Θερμοκρασίας: +5°C έως +35°C.
- Αποφύγετε την εφαρμογή σε ακραίες θερμοκρασίες, παγωνιά ή βροχή.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671

