

PRIMER ΕΠΙΤΟΙΧΟ / ΕΞΩΚΟΝΙΑΜΑ 2ο ΧΕΡΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EN 998-1:2016)

Τύπος: GP (Γενικής Χρήσης) ή CSII (Προσαρμόσιμο για υψηλότερες κατηγορίες).

(Τσιμεντοκονίαμα Επίστρωσης για Λεία ή Υφή Τελική Επιφάνεια)

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με μηχανές εφαρμογής κονιάματος.



Περιγραφή Προϊόντος

Το **PRIMER ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2ο ΧΕΡΙ** είναι ένα έτοιμο αναμεμιγμένο, πολυμερές τσιμεντοκονίαμα σχεδιασμένο (π.χ., για επίστρωση πάνω στο ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1ο ΧΕΡΙ). Παρέχει μια λεία ή ελαφρώς υφή τελική επιφάνεια για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, προσφέροντας βελτιωμένη ευεξία, αντίσταση στη ρωγμάτωση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά Δεδομένα (Παράμετροι Συστήματος EN 998-1)

Ιδιότητα Τιμή / Περιγραφή	Πρότυπο Δοκιμής
Σύνθεση	Τσιμέντο Πόρτλαντ, λεπτές αδρανείς ύλες (0-1mm), πολυμερή
Χρώμα	Ανοικτό γκρι (προαιρετικά προσαρμοσμένα χρώματα)
Μέγιστο Μέγεθος Κοκκών	≤ 3mm
Απαιτηση Νερού	5-5.5L ανά σακούλα 25kg
Πάχος Εφαρμογής	ελ. 10mm, μέγ. 20mm (ανά στρώση)
Καλυπτικότητα	4-5 kg/m ² σε πάχος 3mm
Αντοχή Προσκόλλησης	≥ 1 N/mm ² (28 ημέρες)
Αντοχή σε Θλίψη	15 N/mm ² (28 ημέρες) CSIII
Αντοχή σε Κάμψη	≥ 1 N/mm ² (28 ημέρες)

Τεχνικά Δεδομένα (Παράμετροι Συστήματος EN 998-1)

Απορρόφηση Νερού	W0 (Πολύ χαμηλή)	EN 998-1
Θερμική Αγωγιμότητα	0.8 W/m·K	EN 12664
pH (φρέσκο κονίαμα)	10–12 (Αλκαλικό)	EN 1015-2
Διάρκεια Ζωής	12 μήνες (αρχική συσκευασία, ξηρό)	

Οδηγίες Εφαρμογής

Απαιτήσεις Υποστρώματος

- Βεβαιωθείτε ότι το κονίαμα βάσης (π.χ., ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1ο ΧΕΡΙ) έχει θεραπευτεί για 3–7 ημέρες, είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.
- Προ-ενυδατώστε την επιφάνεια (αποφύγετε το στάσιμο νερό).
- Για υπόστρωμα με υψηλή αναρρόφηση, εφαρμόστε αστάρι πρόσφυσης (π.χ., ακρυλικού τύπου).

Ανάμειξη

- Προσθέστε σακούλα 25kg σε 5–5,5L καθαρό νερό.
- Ανακατέψτε μηχανικά για 3–5 λεπτά μέχρι να γίνει ομοιογενές.
- Αφήστε να ξεκουραστεί για 2–3 λεπτά, ανακατέψτε ξανά πριν από την εφαρμογή.
- Για μηχανική ανάμειξη 400-500L/m.

Εφαρμογή

- **Μέθοδος:** Εφαρμόστε με τσάπα ή μηχανή ψεκασμού (προσαρμόστε την ακροφυσίου για την υφή).
- **Στρώσεις:** Μέγ. 5mm/στρώση? για παχύτερες εφαρμογές, χρησιμοποιήστε πολλαπλές στρώσεις (αφήστε 24h μεταξύ των στρώσεων).
- **Τελικοποίηση:** Λείανση με ατσάλινη τσάπα ή δημιουργία υφής (σφουγγάρι, ρολό, κλπ.).

Θεραπεία

- Προστατέψτε από άμεσο ήλιο/άνεμο για 48 ώρες.
- Ψεκάστε ελαφρά περιοδικά (τις πρώτες 3 ημέρες) σε ζεστές/ξηρές συνθήκες.

Αποθήκευση & Ασφάλεια

- **Αποθήκευση:** Διατηρήστε σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο σε παλέτες. Αποφύγετε την υγρασία.
- **Ασφάλεια:** Φορέστε γάντια, γυαλιά και μάσκες. Ξεπλύντε τα μάτια/δέρμα σε περίπτωση επαφής.
- **Περιβάλλον:** Τσιμεντοκονίαμα (αλκαλικό). Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671