

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΤΟΙΧΟ 3ο ΧΕΡΙ

Ταξινόμηση: EN 998-1 :2016– GP
(Κονίαμα Γενικής Χρήσης)

(Πολυμερές, ινοενισχυμένο, τσιμεντοκονίαμα τελικής επίστρωσης)

Τελική λεία επίστρωση για εσωτερικό/εξωτερικό επίτοιχο πάνω από κονιάματα βάσης (π.χ., “Κονίαμα Επιτοίχου/Εξωκονιάσματος 2ο Χέρι”).



Περιγραφή Προϊόντος

- Τύπος: Τσιμεντοκονίαμα, ινοενισχυμένο, πολυμερές κονίαμα τελικής επίστρωσης
- Υψηλή πρόσφυση (κατάλληλο για τα περισσότερα υποστρώματα).
- Ανθεκτικό στη ρωγμάτωση (διασκορπισμένη ινική ενίσχυση).
- Αδιάβροχο (για εξωτερική χρήση).
- Χαμηλό συρρίκνωμα.
- Χρώμα: Γκρι (πρότυπο).
- Μορφή: Σκόνη.
- Σήμανση CE: Ναι (EN 998-1).

Τεχνικά Δεδομένα (Δοκιμασμένα σύμφωνα με EN 1015 στους 23°C, 50% RH σε πιστοποιημένα εργαστήρια)

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Αντοχή σε Θλίψη	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (CSIV)	EN 1015-11
Αντοχή Προσκόλλησης	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ (FP:A)	EN 1015-12
Αντοχή σε Κάμψη	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Μέγιστο Μέγεθος Κοκκών	0.4 mm	EN 1015-1
Διάρκεια Διατήρησης Νερού	$\geq 90\%$	EN 1015-8
Διάρκεια Ζωής Μίγματος (αναμεμιγμένου)	~ 1 hour	EN 1015-9
pH	>10 (αλκαλικό)	EN 1015-19
Πυκνότητα Χύδην Φρέσκου Κονιάματος	1860 kg/m ³	EN 1015-6
Περιεκτικότητα σε Αέρα	3,6%	EN 1015-7
Χρόνος Ευεξίας	1440 λεπτά	EN 1015-9
Πυκνότητα Χύδην Ξηρού Κονιάματος	1680 kg/mg ³	EN 1015-10



PRIMER

ADMIXTURE AND CONSTRUCTION MATERIAL



Building
Materials

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία Επιφάνειας

- Υπόστρωμα: Πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνη, λάδι ή χαλαρό υλικό.
- Προ-Διάβρωση: Ενυδατώστε (χωρίς στάσιμο νερό) για να αποφευχθεί η πρόωρη ξήρανση.

Ανάμειξη

- Αναλογία: 25kg κονίαμα + 7–8L καθαρό νερό (προσαρμόστε για συνοχή).

Μέθοδος

- Προσθέστε σκόνη σε νερό (ποτέ αντίστροφα).
- Ανακατέψτε μηχανικά (300–400 RPM) > ομοιογενής πάστα χωρίς σβώλους.
- Αναπαύση 5 λεπτά, ανακατέψτε σύντομα πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Πάχος:

- 1η Στρώση: 1–1,2 mm (εφαρμόζεται με ατσάλινη τσάπα).
- 2η Στρώση: 1–1,2 mm (αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση).
- Συνολικό Πάχος: Μέγ. 3–4 mm.

Επιλογές Τελικοποίησης:

- Λεία: Γυαλίστε με ατσάλινη τσάπα.
- Τελικοποίηση με Σφουγγάρι: Χρησιμοποιήστε βρεγμένο σφουγγάρι μετά την αρχική σκλήρυνση.
- Θεραπεία: Ψεκάστε με νερό για 24–48 ώρες (κρίσιμο για τη διαρκή απόδοση).

Καλυπτικότητα

- 5–6 kg/m² ανά mm πάχους (π.χ., ~12–15 kg/m² για 2 στρώσεις).

Περιβαλλοντικές Συνθήκες

- Θερμοκρασία: +5°C έως +35°C.
- Αποφύγετε: Παγωνιά, βροχή ή άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Επιχρίσματα: Μπογιές, λεπτές στρώσεις εξωκονιάσματος (βεβαιωθείτε για συμβατότητα με αλκαλικό υπόστρωμα).
- Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες (αρχική, ασέλιχτη συσκευασία? αποθηκεύστε σε ξηρό χώρο).

Ασφάλεια:

- Ατομικά Μέσα Προστασίας (ΑΜΠ): Γάντια, γυαλιά, μάσκα σκόνης.
- Κίνδυνος από Αλκαλικό: Ξεπλύντε αμέσως το δέρμα/μάτια σε περίπτωση επαφής.
- Μη εύφλεκτο, μη τοξικό.

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- EN 998-1: Κονίαμα γενικής χρήσης (GP).
- EN 1015: Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων.
- Σήμανση CE: Κανονισμός CPR (EU) Νο. 305/2011.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εξωτερική Χρήση: Εφαρμόστε σε συνθήκες σκιάς? προστατέψτε από τη βροχή για 48h.
- Πρόληψη Ρωγμάτωσης: Ελέγξτε την απόσταση των αρμών (κάθε 3m για μεγάλες επιφάνειες).
- Έλεγχος Ποιότητας: Δοκιμάστε την πρόσφυση σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν από την πλήρη εφαρμογή.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Λάβετε υπόψη ότι λόγω ειδικών τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να δοκιμάσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω αποποίηση ευθυνών σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε Περαιτέρω Τεχνική Πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΦΔΑ (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητάς μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.+35725336671